**Made in Germany** 



# **Produktinformation**

### FELDER-ISO-Core® "RA" - BLEIFREI

Flussmittelgefüllter, halogenhaltig aktivierter Weichlötdraht, Flussmittel nach ISO 9454-1, 1123 bzw. DIN EN 61190-1-1, ROM1 / RoHS-konform nach 2011/65/EU

Art.-Nr.: (55)18......

FELDER-ISO-Core® "RA" - BLEIFREI



### **Anwendung**

Standardlötdraht für Handlötungen in der Elektrotechnik, Elektromechanik und bedingt auch in der Elektronik. Das Flussmittel zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus. Somit sind theoretisch Lötkolbentemperaturen bis 450°C einstellbar (optimal 370 – 380 °C). Die Heizzeit nach dem Aufschmelzen des Lotes sollte 5 Sekunden nicht überschreiten! Eine optimale Benetzung sowie Norm übertreffende Ausbreitungswerte machen diesen bleifreien Lötdraht zu einem Spitzenprodukt unter den Röhrenloten.

Die, mit den folgend aufgeführten bleifreien Lotlegierungen, hergestellten Lötungen sind dauertemperaturbeständig bis zu 150°C. Eine Tieftemperaturbeständigkeit bis min. -96°C ist ebenfalls gegeben.

### Bleifreie Standard-Lotlegierungen

Legierung	ISO 9453:2014	DIN EN 61190	Schmelzbereich	Artikel- Nr.		
Sn100Ni+	Sn99,25Cu0,7Ni0,05(AgGe)	Sn99Cu.7	227°C	551894		
Sn99Ag+	Sn99Cu0,7Ag0,3(NiGe)	-	217 – 227°C	551881		
Sn98Ag+	Sn98,3Ag1Cu0,7(NiGe)	-	217 – 222°C	551872		
Sn96Ag+	Sn96,5Ag3Cu0,5(NiGe)	Sn96Ag03Cu0,4	217 – 219°C	551876		
Sn95Ag+	Sn95,5Ag3,8Cu0,7(NiGe)	Sn96Ag04Cu0,7	217°C	551884		
Sn96,5Ag3Cu0,5	Sn96,5Ag3Cu0,5	Sn96Ag03Cu0,4	217-219°C	1876		
Sn95,5Ag3,8Cu0,7	Sn95,5Ag3,8Cu0,7	Sn96Ag04Cu0,7	217°C	1884		
Sn95Ag5	Sn95Ag5	Sn95Ag05	221 – 240°C	1892		
Sn96,5Ag3,5	Sn96,5Ag3,5	Sn96Ag04	221°C	1896		
Sn97Ag3	Sn97Ag3	-	221 – 224°C	1895		
Sn99,3Cu0,7	Sn99,3Cu0,7	Sn99Cu.7	227°C	1894		
Sn97Cu3	Sn97Cu3	-	227 – 310°C	1897		
Weitere bleifreie Legierungen sind auf Kundenwunsch lieferbar.						

### **Patente**

Die Felder GMBH produziert sämtliche NiGe-Legierungen mit der Lizenz für die Fuji-Patente (JP 3296289, USP 6.179.935 B1 und DE 198 16 671 C2), sowie (auf Wunsch) alle SAC-Lote nach Senju- (JP 3027441) und ISURF-Patent (US 5.527.628).

© 2017 FELDER GMBH Löttechnik Stand: 01/17

FELDER-ISO-Core® "RA" - BLEIFREI



### Eigenschaften

Flussmitteltyp nach ISO 9454-1 : 1123 (1.1.2.B, ROM1, F-SW26)

Flussmittelanteil : 2,5 % Standard

Flussmittelverteilung : 1– (Standard), 3 – und 5 – seelig

Halogenanteil :  $\leq 1,0 \%$ 

Ø in mm : 0,25, 0,35, 0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,00, 3,00, 4,00, 5,00, 6,00

Spulengröße in kg : 0,10, 0,25, 0,50, 1,00, 2,50, 5,00

### Verunreinigungen/Toleranzen nach DIN EN ISO 9453:2014

#### z.B.: SAC 305

Element	Ag	Al	As	Au	Bi	Cd	Cu
Gehalt (%)	$3,0 \pm 0,2$	0,001	0,03	0,05	0,1	0,002	$0,5 \pm 0,2$
Element	Fe	In	Ni	Pb*	Sb	Sn	Zn
	. 0		141	1 10	Ob	OII	<b>4</b> 11

#### z.B.: Sn100Ni+

Element	Ag	Al	As	Au	Bi	Cd	Cu
Gehalt (%)	0,1	0,001	0,03	0,05	0,1	0,002	$0.7 \pm 0.2$
	_			DI 4	01	0	7
Element	Fe	Ge	Ni	Pb*	Sb	Sn	Zn

<sup>\*</sup>Der maximale Bleigehalt in FELDER-Elektroniklötdrähten liegt bei 0,05% (Normenforderung 0,07%)

### Waschen

Die hellen, festen Flussmittelrückstände rufen auch bei Nichteisenmetallen keine Korrosion hervor. Sie können deshalb auf der Lötstelle verbleiben. Beim Einsatz in der Elektronikfertigung empfehlen wir die Entfernung der Flussmittelrückstände mit gängigen Leiterkartenreinigern auf alkalischer Basis.

© 2017 FELDER GMBH Löttechnik Stand: 01/17

FELDER-ISO-Core® "RA" - BLEIFREI



### Lagerung

Bei Raumtemperatur, trocken und weitestgehend staubfrei lagern. Mindestens 60 Monate haltbar.

## **Hinweise zum Umgang**

Wir verweisen auf das entsprechende EG-Sicherheitsdatenblatt.

### **Sonstige Hinweise**

Bleifreie FELDER- ISO-**Core**® "RA" - Lötdrähte enthalten keine Stoffe, für die in der Richtlinie 2011/65/EU ("RoHS II") Beschränkungen bestehen.

Gerne fertigen wir alle Lötdrähte auch nach Ihren Werksnormen.